


Denominazione commerciale prodotto:	MISTA 0/16	Data emissione
		29/08/2022

Intestatario documenti:		Indirizzo consegna:		
Tipo documento:	Causale trasporto:	Nr.documento:	Data documento:	Pagina:
U.M.	Quantità:	Petrografia:	fraz.0-2,8 mm:	
		fraz.4-16 mm:		
Produttore: Cava San Salvatore S.r.l.	Deposito:	Giacimento:	Cava di Palosco, Palosco (Bergamo)	
Naturale ☒ Frantumato ☐ Riciclo ☐	Serie setacci utilizzati: EN 933		Tipo aggregato: VAGLIATO	

	Indice di appiattimento	FI_{15}
	Forma dei granuli	SI_{20}
	Granulometria (d/D)	0/16
	Categoria	G_{A90}
	Massa volumica media del granulo	$Mg/m^3_{2,56}$
	Massa volumica media del granulo s.s.a.	$Mg/m^3_{2,61}$
	Pulizia	
	Qualità delle polveri (categoria)	f_3
	Equivalente in sabbia [%]	SE 82%
	Contenuto di conchiglie	NPD
	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA 30
	Resistenza alla levigabilità	NPD
	Resistenza all'abrasione	NPD
	Resistenza all'usura	NPD
	Composizione/contenuto	
	Cloruri idrosolubili [%C]	<0,01%
	Solfati solubili in acido	AS 0,2
	Zolfo totale [%S]	S <1 %
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	NPD
	Contenuto di carbonati	NPD
	Contenuto di contaminanti leggeri [%]	0,24%
	Stabilità di volume	
	Ritiro per essiccamento	NPD
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
	Assorbimento in acqua [%]	WA 1,1%
	Emissione di radioattività	NPD
	Rilascio di metalli pesanti	secondo legislazione vigente
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	secondo legislazione vigente
	Rilascio di altre sostanze pericolose	secondo legislazione vigente
	Perdita di massa per gelo/disgelo (fraz.4-8) (%)	F_1
	Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD
	NPD = nessuna prestazione determinata	

Aspetto esteriore dei beni:	Trasporto a mezzo:	Nr. Colli:	Peso colli:	Data e Ora trasporto
Anagrafica vettore:				
Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario		